

ロックウェル硬さ（HR） （かたさ試験1類）

2017年2月20日更新

試験内容

金属材料表面の硬さの測定

設備の概要

最大荷量:10 kgf~150 kgf

準備の仕方

テストピースは現物のままか、測定部分を切断して作製する。

関連規格

JIS-Z2245